



1. Produktbeskrivelse

Forbehandlings- og afrensningsmiddel til pudsoverflader på kiselsyrebasis. Omdannes ved anvendelse til uskadelige forbindelser.

2. Anvendelsesområde

Fjernelse af kalklag på nypuds og afrensning af gamle pudser. Anvendes ikke i forbindelse med gipsholdige pudser.

3. Produktegenskaber

KEIM Ætsevæske neutraliseres fuldstændigt ved anvendelse iflg. anvisning.

- Vandig,
- indeholder ikke opløsningsmidler.

Materialoespecifikationer:

pH-værdi: ~1 (sur)
Vægtfylde: 1,1 /cm³

Farvenuance:

lys rosa, transparent

4. Fremgangsmåde

Fortynding:

KEIM Ætsevæske		Vand
Udvendig puds:	1 liter	3 liter
Indvendig puds:	1 liter	5 liter

Anvendelse:

For at fremskynde udtørring og karbonatisering påføres fortyndet KEIM Ætsevæske med pensel i et rigeligt lag – nedefra og opetter - tidligst efter udtørring af overfladen. Reaktionen ses straks, idet der opstår en let skum. De flader, der er blevet behandlet, skylles efter med vand. Denne proces kan udelades på vægge indendørs i forbindelse med nypudser.

Rene kalkpudser, der hælder op langsomt ved optagelse af kuldioxid, kan danne et nyt kalkslamlag, og disse kræver endnu en behandling.

KEIM Ætsevæske kan også anvendes som afrensningsmiddel til gamle, forurenede puds-overflader.

Det vand, der bliver brugt i forbindelse med afrensningen, bortskaffes – på grund af forureningen – i overensstemmelse med vedkommende myndigheder.

Tørretid:

Anvendelse af KEIM Ætsevæske skal først følge efter udtørring af pudsoverfladen, tidligst efter et døgn.

Ved kalkpudser kan en nødvendig 2. anvendelse først finde sted efter min. 4 uger.

Efter fornyet udtørring kan malebehandlingen udføres.



Forbrug:

Ved én behandling på et glat underlag er forbruget udvendigt: ca. 0,07 liter/m² KEIM Ætsevæske, indvendigt: ca. 0,05 liter/m²

De oplyste forbrugstal er vejledende værdier og afhængige af underlagets beskaffenhed og forarbejdningsmåden. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygning.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug.

5. Leveres i

Dunke med 5 liter eller 20 liter.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning



Xi: Lokalirriterende

- R36/38: Irriterer øjnene og huden
- S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes
- S/46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
- S51: Må kun bruges på steder med god ventilation
- S37/39: Brug egnene beskyttelses-handsker og brille/ansigtsskærm under arbejde

8. Transportmærkning

UN-nr: 1778
Klasse: 8
Pakkegruppe: II

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle: 06 01 99.
Affaldsgruppe: X.
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-4 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.