



1. Produktbeskrivelse

KEIM Contact-Plus-Grob er en slæmmende grundmaling på silikatbaseret med tilsætning af glasfibre og fyldstoffer i forskellige kornstørrelser- og former.

2. Anvendelsesområde

KEIM Contact-Plus-Grob anvendes som bro mellem bæredygtige, organiske malinger og efterfølgende KEIM-silikatmalinger. Ligeledes til udjævning af strukturforskelle og fine revner op til en bredde på maks. 1 mm.

3. Produktegenskaber

- danner bro mellem gamle organiske underlag og efterfølgende malinger med KEIM-silikatmaling,
- udjævner revner (op til maks. 1 mm revnebredde),
- udjævner strukturforskelle,
- ikke filmdannende,
- UV-beständig,
- ikke brændbar.

Materialspecifikationer:

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Vægtfylde: | 1,70 g/cm ³ |
| Dampdiffusionsmodstand: | S _d = 0,02 m |
| Maks. kornstørrelse: | 1 mm |
| pH-værdi | ca. 11,4 |

Farvenuance:

Hvid.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt, rent, frit for støv og fedt. Løse dele af gammel, organisk maling fjernes enten mekanisk eller ved højtryksspuling. Defekte steder udbedres med KEIM Letspartelmasse eller KEIM Universalpuds. På de områder, der skal spartles, fjernes den gamle maling til ren bund.

Til flader, som er udsat for stærk fugtigheds- eller vejrbelastning, anbefales en forbehandling med KEIM Silangrund.

Ved stærke strukturforskelle og/eller mange krakeleringer grundes med KEIM Contact-Plus.

Anvendelse:

KEIM Contact-Plus-Grob påføres ikke sugende underlag, ufortyndet, med pensel i diagonale bevægelser.

På sugende underlag kan der fortyndes op til 10% (25 kg Contact Plus-Grob og 2,5 liter fortynder) med KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ eller KEIM Concretal-Fixativ.

Efterfølgende malinger:

KEIM Contact-Plus-Grob skal altid efterfølges af to malebehandlinger, f.eks. med KEIM Granital eller KEIM Concretal.

Mellembehandling: med fortyndet KEIM Granital (maks. 2 liter KEIM Special-Fixativ til 10 kg maling)

Slutbehandling: KEIM Granital ufortyndet

KEIM Contact-Plus-Grob kan tones med maks.10% tonefarver inden for KEIM Granital,- eller KEIM Concretal-systemet.

KEIM Contact-Plus-Grob

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> + 5$ °C. Bør ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt den malede flade mod direkte sol, vind og regn under påføringen og i tørretiden.

Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

På et glat, ikke sugende underlag:
ca. 0,5 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m².

På et glat, sugende underlag:
ca. 0,6 kg KEIM Contact-Plus-Grob pr. m².

Det angivne forbrug er vejledende, afhængig af underlagets beskaffenhed og arbejdsudførelsen. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvofelter på stedet.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug.

I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. Leveres i

Spande med 5 kg og 25 kg.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), skal beskyttes på en hensigtsmæssig måde. Stænk på omkringliggende flader eller befærdede arealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993).

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for - i det konkrete tilfælde - selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmaterialer, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.