



### 1. Produktbeskrivelse

Pigmentfri lasurtilsætning baseret på sol-silikat til KEIM Design-Lasur.

### 2. Anvendelsesområde

KEIM Design-Base røres i KEIM Design-Lasur som tilsætningsstof for at opnå den ønskede grad af transparens.

### 3. Produktegenskaber

Blandingen af KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Base påføres i et til tre lag, alt efter ønsket transparens. Selv en enkelt farvenuance giver en særdeles dekorativ effekt, påført i forskellige blandingsforhold.

Ved brug af KEIM Design-Base som tilsætningsstof i KEIM Design-Lasur bliver lasuren lettere at arbejde med, og der opnås en gennemsigtig, mineralsk mat og vejrstabil overflade, der sætter sig mindre og har længere åbentid.

KEIM Design-Base er:

- silikatisk
- vejrbestandig
- upigmenteret

#### Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup>
- pH-værdi 11,3
- s<sub>d</sub>-værdi: < 0,01 m
- Farvepigmenter: ingen

#### Farvenuance

Gennemsigtigt råhvid, mælkeagtig

### 4. Fremgangsmåde

#### Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være støv- og fedtfrit, tørt og absorberende. Løse dele, snavs og gamle lag, der forringer vedhæftningen, skal fjernes. For at opnå et homogent underlag med optimal absorberingsevne bør underlaget forbehandles med to strygninger af silikatfarve (helst med pensel).

#### Lasering

KEIM Design-Lasur blandes med KEIM Design-Base til den ønskede grad af transparens. Alle fortyndingsforhold er mulige. Fortyndingsforhold fra 1:5 op til 1:20 er afprøvet. (Til meget tynde lasurer og lasering med tonefarve anbefales fortynding med KEIM Design-Fixativ).

Rør jævnlige i lasur-blandingen før og under arbejdet. Der må ikke tilsættes vand eller andre produkter.

Lasur-blandingen påføres på kryds med en lasur-pensel (f.eks. den ovale KEIM Lasurpensel).

Det er vigtigt at arbejde hurtigt vådt-i-vådt og bibeholde en våd kant.

#### Bemærk

Komponenterne i Design-Lasur-System, dvs. KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ, kan blandes i det ønskede blandingsforhold. KEIM Design-Base giver en flot transparens, er let at arbejde med og har den optimale lagtykkelse. Med KEIM Design-Fixativ er det muligt at skabe højtransparente virkninger med tynde lagtykkelser.



## Arbejdsbetingelser

Luft- og underlagstemperatur: > 5° C op til maks. 30° C.

Må kun anvendes på tørre overflader og i tørt vejr. Anvend ikke produktet i direkte sol, på solvarme underlag eller i kraftig blæst. Underlagene skal beskyttes mod regn, blæst og direkte sol efter påføringen.

## Forbrug

Afhængigt af fortyndingsforholdet og pr. lag: Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> klargjort blanding af Design-Lasur og Design-Base.

Den anførte værdi for forbrug er vejledende og afhænger af den ønskede effekt, påføringsmetoden og underlaget. Præcise værdier kan kun opnås ved en prøve på stedet.

## Tørretider

Der skal gå ca. 12 timer mellem påføringen af de enkelte lag.

## Rengøring af værktøj

Rengør med vand straks efter brug.

## 5. Leveres i

Spande med 5 liter og 15 liter.

## 6. Opbevaring

Opbevaringstiden er ca. 12 måneder køligt og frostfrit i ubrudt emballage. Luk altid omhyggeligt låget på brudt emballage. Beskyt mod varme og direkte sollys.

## 7. Mærkning

Ingen.

## 8. Transportmærkning

Ingen.

## 9. Bortskaffelse

EU-affaldskode nr. 08 01 12.

Emballage skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

## 10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vår anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

december 2009.