



## 1. Produktbeskrivelse

Lasur-koncentrat klar til brug. Koncentratet er baseret på sol-silikat iht. DIN 1062-1 og bruges sammen med KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ til at skabe laseringer med et kraftigt mineralsk look. KEIM Design-Lasur opfylder ligeledes DIN 18 363, afsnit 2.4.1, vedrørende silikatfarve.

## 2. Anvendelsesområde

Til laseringer indendørs og udendørs på KEIM silikatmaling.

## 3. Produktegenskaber

Med to eller tre påføringer af KEIM Design-Lasur – blandet i det ønskede forhold med KEIM Design-Base og/eller KEIM Design-Fixativ – er det muligt at opnå de fleste laseringseffekter. Grad af transparens farveintensitet afhænger af den valgte farvenuance og fortynding. Fortyndingsforhold fra 1:5 op til 1:20 (Design-Lasur og Design-Fixativ) er afprøvet. Ved brug af KEIM Design-Base er lasuren lettere at påføre, sætter sig mindre og har en længere åbentid.

Overflader behandlet med KEIM Design-Lasur-System er:

- fuldstændige lysfaste
- vejrbestandige
- modstandsdygtige over for miljø-mæssige påvirkninger
- mineralsk matte

### Materialoespecifikationer:

- Vægtfylde: 1,2 – 1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Diffusionsmodstand for vanddamp: sd < 0,01 m
- Farvepigmentets lysfasthed: B1

## Farvenuance

Iht. KEIM Palette Exclusiv, Avantgarde og monokrome nuancer D9001-D9012 (indendørs og udendørs), D9018-D9020 (kun indendørs) og D1001 (guld), D1002 (sølv), D1003 (kobber) og D1004 (lavarød).

## 4. Fremgangsmåde

### Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være støv- og fedtfrit, tørt og absorberende. Løse dele, snavs og gamle lag, der forringer vedhæftningen, skal fjernes. For at opnå et homogent underlag med optimal absorberingsevne bør underlaget klargøres med to strygninger af silikatfarve (helst med pensel).

### Lasering

KEIM Design-Lasur blandes bedst med KEIM Design-Base til den ønskede grad af transparens. Alle fortyndingsforhold er mulige. Fortyndingsforhold fra 1:5 op til 1:20 er afprøvet.

Til meget tynde lasurer og lasering med tonefarver anbefales fortynding med KEIM Design-Fixativ.

Rør jævnlige i lasur-blandingen før og under arbejdet. Der må ikke tilsættes vand eller andre produkter.

Den klargjorte lasur-blanding påføres på kryds med en lasur-pensel (f.eks. den ovale KEIM Lasurpensel). Det er vigtigt at arbejde hurtigt vådt-i-vådt og bibeholde en våd kant.

### Bemærk

Komponenterne i Design-Lasur-System, dvs. KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ, kan blandes i det ønskede blandingsforhold.



KEIM Design-Base giver en flot transparens, er let at arbejde med og har den optimale lagtykkelse. Med KEIM Design-Fixativ er det muligt at skabe halvgennemsigtige, lavtpigmenterede udtryk med flotte farver og en lille filmtykkelse.

### Arbejdsbetingelser

Luft- og underlagstemperatur: > 5° C op til maks. 30° C.

Må kun anvendes på tørre overflader og i tørt vejr. Anvend ikke produktet i direkte sol, på solvarme underlag eller i kraftig blæst. Underlagene skal beskyttes mod regn, blæst og direkte sol efter påføringen.

### Forbrug

Afhængigt af fortyndingsforholdet og pr. lag:  
Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> klargjort blanding af Design-Lasur og Design-Base.

Ca. 50 ml/m<sup>2</sup> blanding klar til brug af Design-Lasur og Design-Fixativ.

Den anførte værdi for forbrug er vejledende og afhænger af den ønskede påføringsmetode og underlaget. Præcise værdier kan kun opnås ved en prøve på stedet.

### Tørretider

Der skal gå ca. 24 timer mellem påføringen af de enkelte lag.

### Rengøring af værktøj

Rengør med vand straks efter brug.

### 5. Leveres i

Bøtte med 1 liter,  
Spande med 5 liter og 15 liter.

### 6. Opbevaring

Opbevaringstiden er ca. 12 måneder køligt og frostfrit i ubrudt emballage. Luk altid omhyggeligt låget på brudt emballage. Beskyt mod varme og direkte sollys.

### 7. Mærkning

Ingen.

### 8. Transportmærkning

Ingen.

### 9. Bortskaffelse

EU-affaldskode nr. 08 01 12.

Emballage skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

### 10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vår anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

December 2009.