



1. Produktbeskrivelse

Brugsfærdig, universal spartelmasse til indvendig brug på mineralisk basis med hvid Dolomit-marmor som fyldstof.

2. Anvendelsesområde

KEIM Dolomit Spartelmasse anvendes som fuldspartling, f.eks. på puds eller beton eller henholdsvis til udbedring af steder med fejl eller som fuldspartling af tapeter og plader. I forbindelse med fugning på gipskartonplader trykkes armeringsstrimler af papir fast. KEIM Dolomit Spartelmasse anvendes på mineralske, organiske og på blandede underlag på væg- og loftflader.

3. Produktegenskaber

- maksimal fyldkraft
- universal anvendelse
- plet -og fuldspartling
- enkel arbejdsudførelse
- kan påføres manuelt eller maskinelt (airless)
- kan trækkes ud til nul
- kan slibes
- på mineralisk basis
- farvenuance: hvid

Materialoespecifikationer:

- lagtykkelser 0 – 4 mm
- kornstørrelse op til 0,3 mm
- vægtfylde 1,8 g/cm³
- S_d – værdi 0,02 m ved ca. 1 mm lagtykkelse
- pH-værdi ca. 9

4. Fremgangsmåde

Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være bæredygtigt, tørt og rent. Ikke bæredygtige lag skal fjernes. I forbindelse med beton må en maks. resterende fugtighed på 3% ikke overskrides.

Anvendelse:

Spartelmassen er brugsklar. Produktet trækkes tyndt på med en bredspartel. En maks. lagtykkelse på 4 mm må ikke overskrides. Dybere steder forspartles. Ved opsætning af væv: 1. spartellag (ca. 2 mm) trækkes på, vævet trykkes fast med en bredspartel eller en tør rulle, og overskydende spartelmasse glattes med en bredspartel. Efter tørring af 1. spartellag påføres 2. lag med bredspartel.

Efterfølgende behandlinger

KEIM Dolomit Spartelmasse kan efterfølges af alle KEIM Silikat indendørsmalinger.

Arbejdsbetingelser

Arbejd ikke ved høje lufttemperaturer, i stærk træk eller ved temperaturer under + 5°C (luft og væg).

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m² ved fuldspartling med 1 mm lagtykkelse.

Rengøring af værktøj

Straks ved afbrydelse eller afslutning af arbejdet rengøres værktøjet med vand.



5. Leveres i

Spande med 8 kg og 18 kg.

6. Opbevaring

Kan opbevares 12 måneder på et tørt sted, i lukket emballage.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, der er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-1 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.
