



1. Produktbeskrivelse

KEIM Intact er en universal slemmende maling på silikatbasis iflg. DIN 18 363, 2.4.1. – til indendørs brug.

2. Anvendelsesområde

KEIM Intact egner sig som udjævningsgrunder eller som udjævningsstilsætning til KEIM Ecosil på uensartede underlag, f.eks. gamle underlag med krakeleringer og revner, underlag med reparationer eller strukturforskelle. KEIM Intact kan også anvendes, såfremt der på glatte underlag, f.eks. gipskarton, ønskes et pudsagtigt udseende. KEIM Intact og blandingerne med KEIM Intact som tilsætning kan anvendes som grundbehandling eller – ved to behandlinger – som grund- og slutbehandling.

3. Produktegenskaber

- udjævner uensartede underlag og virker dækkende på krakeleringer og revner
- skaber struktur på glatte underlag
- indeholder ingen opløsningsmidler eller blødgøringsmidler
- vanddampdiffusionsåben
- brænder ikke
- mineralisk-alkalisk, hæmmer dannelse af skimmel/mug
- god vedhæftning
- mineralisk mat
- bredt anvendelsesområde, kan blandes med KEIM Ecosil

Materialspecifikationer:

Vægtfylde:	ca. 1,60 g/cm ³
Dampdiffusionsmodstand:	S _d < 0,02 m

Farvenuance:

Hvid.
KEIM Intact kan tones med KEIM farvekoncentrater eller ved blanding med KEIM Ecosil.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, rent og støvfrit. Løse dele fjernes. Stærkt sugende eller afsandede underlag forbehandles med KEIM Special-Fixativ.

Bæredygtige gamle malinger eller bæredygtige rester af gammel maling kan males over med KEIM Intact.

Ved gamle organiske malinger bør vedhæftningen prøves i forbindelse med den efterfølgende KEIM-behandling. Limfarver afvaskes grundigt.

Ved gamle underlag anbefales at prøvemale for at konstatere, om der fremtræder f.eks. tjære eller sod, der kan ses gennem malingen.

Ved påføring med kulører på gipskartonplader kræves en forbehandling med KEIM Indendørsgrunder.

Ved anvendelse på gipskarton kan der opstå misfarvninger på grund af limen i kartonen, hvis gipskartonpladerne har været udsat for sol, eller de har været opbevaret i fugtige omgivelser i længere tid. Problemet med sådanne misfarvninger kan afhjælpes ved efter grundingen at foretage en mellemstrygning med KEIM Isolierweiss. Derefter udføres slutbehandlingen.

Anvendelse:

KEIM Intact kan påføres med anstryger eller rulle.

KEIM Intact kan blandes med KEIM Ecosil i ethvert forhold. Ved påføring med rulle anbefales en blanding af KEIM Intact/KEIM Ecosil i forholdet 1 : 1 til 1 : 2 volumendele.

Disse blandinger skaber desuden de bedste underlagsforhold for efterfølgende lasurer på silikatbasis.

Jo mere KEIM Intact jo større er svumningsvirkningen.



KEIM Intact

Påføring med anstryger giver den bedste svumningsvirkning, ved anvendelse af rulle opnås en mere struktureret overflade.

KEIM Intact kan anvendes som grund- og slutbehandling eller kombineres som grundbehandling med KEIM Ecosil som slutbehandling. For alle varianter er en blanding efter behov mulig.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> + 5^{\circ} \text{C}$.

Tørretid:

Tørretid indtil næste påføring: mindst 12 timer.

Forbrug:

Ca. 0,4 l/m² som ublandet grundbehandling, afhængig af underlagets beskaffenhed og arbejdsudførelsen. Det anbefales at behandle et prøvefelt. Kan evt. fortyndes med KEIM Special-Fixativ.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug. I arbejds pauser opbevares værktøjet i malingen eller i vand.

5. Leveres i

Spande med 5 liter og 15 liter.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for - i det konkrete tilfælde - selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.