



1. Produktbeskrivelse

KEIM Optil-Grob er en brugsklar slæmmende sol-silikatmaling til indendørs brug iht. DIN EN 13 300 (opfylder også kravene i.h.t. DIN 18 363, 2.4.1)

2. Anvendelsesområde

KEIM Optil-Grob kan anvendes til maling af alle gængse indvendige væg- og loftsflader, hvorved der opnås en slæmmende eller let kornet effekt. KEIM Optil og KEIM Optil-Grob er velegnede, hvor der stilles særlige krav til farvens intensitet og udseende. Flader med saltudblomstringer, lakerede flader, træ samt kunststoffapeter er ikke egnede underlag.

3. Produktgenskaber

- intensive og lysægte farver
- fremragende dækkeevne
- økonomisk i brug
- meget diffusionsåben
- ikke brændbar
- modvirker skimmel
- spændingsfri

Materialoespecifikationer:

Organisk andel:	< 5 %
Massefylde:	ca. 1,6 g/cm ³
pH-værdi:	ca. 11
Ækvivalent	
luftlagstykkelse:	s _d < 0,01 m
(svarer til vanddamp-diffusionsmodstand:)	V > 2000 g/m ² d

Farvenuance:

Hvid og KEIM Palette exclusiv. Fås endvidere i 12 monokrome farver og iht. KEIMs farveblok "Avantgarde".

Bemærk: Optil-Grob-seriens monokrome farve 9019 zinnoberrød kan kun fremstilles med et organisk pigment. Den anvendte pigmenttype udviser god lysægthed. Optil-Grob fås ikke i farverne guld og sølv. Må kun tones med monokrome farver fra Optil-Grob-serien.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent og frit for støv og fedt. Underlags- og lufttemperatur under påføring og tørring > 5°C.

Det er ikke nødvendigt at forbehandle gipsspartlede områder.

KEIM Optil-Grob kan blandes med Keim Optil i et hvilket som helst forhold. KEIM Optil-Grob kan anvendes som grundings- eller slutbehandling.

KEIM Optil-Grob kan stryges eller rulles på. Må udelukkende fortyndes med vand.

Grundning:

10 liter KEIM Optil-Grob fortyndes med 1 liter rent vand.

Slutbehandling:

KEIM Optil eller KEIM Optil-Grob ufortyndet.

Tørretider:

Der kræves mindst 12 timers tørretid mellem strygningerne.

Forbrug:

På glat underlag ca. 0,15 liter KEIM Optil-Grob pr. m² og arbejdsgang, varierer meget alt afhængig af underlag og arbejdsmetode. Det faktiske forbrug kan kun beregnes ved hjælp af prøveflader.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug.



5. Leveres i

Spande med 5 liter og 15 liter.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.
