



1. Produktbeskrivelse

KEIM Restauro-Fixativ er en brugsklar fortynder og grunder på sol-silikatbasis til KEIM Restauro-Lasur.

2. Anvendelsesområde

KEIM Restauro-Fixativ er især velegnet til laserende behandlinger på sandstens-overflader, f.eks. til farve-tilpasning til den originale sten i forbindelse med saneringer. Fladerne skal være porøse (sugende).

KEIM Restauro-Fixativ kan blandes med KEIM Restauro-Lasur i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasur-effekt.

KEIM Restauro-Fixativ anvendes også som henholdsvis grunder og for-fixering.

3. Produktegenskaber

Materialoespecifikationer:

Vægtfylde: 1,05 cm³

Farvenuance

farveløs, klar

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Det mineralske underlag skal være støvfrit, sugende og tørt. Dårligt hæftende, gamle malinger fjernes.

For-fixering

Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en farveløs for-fixering med uforyndet KEIM Restauro-Fixativ.

Lasurbehandlinger

I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasur-påføringer nødvendige på grund af krav om vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres med KEIM Restauro-Fixativ (farveløs).

Grundning:

Lasur grundstrygningen med KEIM Restauro-Lasur skal generelt påføres med pensel, stærkt fortyndet.

Blandingsforhold: 1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ.

Slutbehandling:

Lasur-slutbehandlingen kan påføres med uforyndet KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasur-effekt, fortyndet med KEIM Restauro-Fixativ.

Forbrug:

For-fixering:

ca. 0,2 liter/m² KEIM Restauro-Fixativ

Til to lasur-påføringer:

0,1 – 0,2 liter/m² KEIM Restauro-Lasur

og

0,1 – 0,4 liter/m² KEIM Restauro-Fixativ

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve objektet.



Supplerende fugtbeskyttelse

Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være nødvendigt med supplerende fugtbeskyttelsesforanstaltninger på stærkt vandbelastede flader eller som beskyttelse af fugtfølsomme byggematerialer. I sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grunding med KEIM Silangrund og som fortynder til KEIM Restauro-Lasur: KEIM Special-Fixativ.

Tørretider

Mellem for-fixering og lasurpåføring: 12 timer.
Mellem lasur-påføringerne skal der være en tørretid på 24 timer.

Bemærk

En efterbehandling med et hydrofoberingsmiddel er ikke nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-Lasur.

Rengøring af værktøjet:

Straks efter brug med vand.

5. Leveres i

Dunke med 5 og 20 liter.

6. Opbevaring

KEIM Restauro-Fixativ kan opbevares 12 måneder, i lukket emballage, på et køligt, men frostfrit sted. Beskyttes mod hede og direkte sollys.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 06 02 99

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.
