



1. Produktbeskrivelse

KEIM Restauro-Lasur er en brugsklar tyndlagsmaling på sol-silikatbasis til lasur-behandlinger på natursten. KEIM Restauro-Lasur er vandafvisende og opfylder kravene til DIN 18363.2.4.1.

2. Anvendelsesområde

KEIM Restauro-Lasur er, sammen med KEIM Restauro-Fixativ, særligt egnet til laseringer på sandstensoverflader – f.eks. til farve-tilpasning til den originale sten i forbindelse med saneringer.

KEIM Restauro-Lasur og KEIM Restauro-Fixativ kan blandes i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasur-effekt. Til ringe sugende overflader anvendes KEIM Special-Fixativ som fortynder.

3. Produktegenskaber

Materialspecifikationer:

Vægtfylde: 1.15 g/cm³
Dampdiffusionsmodstand: $S_d \leq 0,01$ m

Farvenuance

Iflg. KEIM Naturstens-farvekort og KEIM Palette eksklusiv.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Det mineralske underlag skal være støvfrit og tørt. Dårligt hæftende, gamle malinger fjernes.

For-fixering

Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en farveløs for-fixering med ufortyndet KEIM Restauro-Fixativ.

Lasurbehandlinger

I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasur-påføringer nødvendige på grund af krav om vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres med KEIM Restauro-Fixativ.

Grundning

Lasur grundstrygningen skal generelt påføres med pensel, stærkt fortyndet. Blandingsforhold:

1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Slutbehandling

Lasur-slutbehandlingen kan påføres med ufortyndet KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasur-effekt, fortyndet med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Forbrug:

For-fixering:

ca. 0,2 liter /m² KEIM Restauro-Fixativ

Til to lasur-påføringer:

0,1 – 0,2 liter /m² KEIM Restauro-Lasur og
0,1 – 0,4 liter/m² KEIM Restauro-Fixativ

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve objektet.

Supplerende fugtbeskyttelse

Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være nødvendigt med supplerende fugtbeskyttelses- foranstaltninger på stærkt vandbelastede flader eller som beskyttelse af fugtfølsomme byggematerialer.



KEIM Restauro®-Lasur

sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grundning med KEIM Silangrund og som fortynder til Restauro-Lasuren KEIM Special-Fixativ.

Tørretider

Mellem for-fixering og lasur-påføring: 12 timer. Mellem lasur-påføringerne skal der være en tørretid på 24 timer. I tilfælde af en grundning med KEIM Silangrund skal den efterfølgende lasur-påføring følge efter ca. 4 timer.

Vigtigt

En efterbehandling med et hydrofoberingsmiddel er ikke nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-lasur.

Rengøring af værktøjet:

Straks efter brug: med vand

5. Leveres i

Bøtte med 1 liter
Spande med 5 og 15 liter.

6. Opbevaring

KEIM Restauro-Lasur kan opbevares 12 måneder, i lukket emballage, på et køligt, men frostfrit sted. Beskyttes mod hede og direkte sollys.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvar for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.