



### 1. Produktbeskrivelse

Mineralsk restaurerings-tørmørtel med hydrauliske bindemidler.

### 2. Anvendelsesområde

KEIM Restauro-Støb er en naturstenserstatning til gendannelse af figurer og bygningsdele ved støbning af åbne eller lukkede former.

### 3. Produktegenskaber

#### Materialoespecifikationer:

Pulvervægtfylde:	ca. 1,55 g/cm <sup>3</sup>
Vandforbrug:	ca. 0,17 liter/kg
Arbejdstid:	maks. 45 min.
Hærdningstid:	Over 8 timer
Trykstyrke:	ca. 42 N/mm <sup>2</sup>
Bøjetrækstyrke:	ca. 9 N/mm <sup>2</sup>
Elasticitetsmodul:	ca. 26,0 KN/mm <sup>2</sup>
Termisk udvidelse:	ca. 5 x 10 <sup>-6</sup> (1/K)
Hygrisk udvidelse:	0,9 x 10 <sup>-3</sup> (mm/m)

#### Farvenuance:

Farvenuancer iflg. naturstensfarvekortet eller "specialnuancer" iflg. stenprøve. Alle nuancer kan blandes indbyrdes. Nuancerne er afstemt efter støbte, ikke efterbehandlede overflader. Små nuanceforskelle – forårsaget af forskellige hærdningsbetingelser – kan ikke udelukkes.

### 4. Fremgangsmåde

#### Anvendelse:

KEIM Restauro-Støb blandes kun med vand, ca. 5 liter til 30 kg. Ved større mængder benyttes pisker eller tvangsblender. Efter 5 min. skal mørtelen have en let, flydende konsistens.

### Forme

Til formning anvendes silicone-harpiks-forme. Formningen af støbedelene er først mulig efter 48 timer.

### Efterfølgende behandlinger

En efterfølgende stenhuggerbehandling er først mulig efter 8 dage. I denne forbindelse skal der tages højde for, at farvenuancen som regel bliver lysere.

### Arbejdsbetingelser

Luft- og underlagstemperatur > + 5° C.

### Forbrug

2,2 kg/liter

### Rengøring af værktøj

Straks efter brug: med vand

### 5. Leveres i

Sække med 30 kg.

### 6. Opbevaring

Kan opbevares 12 måneder på et tørt sted, i lukket emballage.



## 7. Mærkning



- Xi Lokalirriterende
- R 38: Irriterer huden  
R 41: Risiko for alvorlig øjenskade  
S 2: Opbevares utilgængeligt for børn
- S 22: Undgå indånding af støv  
S 24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene
- S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes
- S 37/39: Brug egnede beskyttelses-handsker og briller/ansigtsskærm under arbejdet
- S 46: Ved indtagelse: kontakt omgående læge og vis denne emballage eller etiket

## 8. Transportmærkning

Ingen.

## 9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 17 01 01  
Kun emballage, der er tømt helt, afleveres til genbrug. Resterende mængder hærdes med vand og bringes til bortskaffelse iflg. aftale med vedkommende myndigheder.

## 10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Cromfattig.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.