



1. Produktbeskrivelse

KEIM Soldalit-Fixativ er en silikatisk fortynder og grunder på basis af en bindemiddelkombination af kiselol og vandglas.

2. Anvendelsesområde

KEIM Soldalit anvendes som fortynder til KEIM Soldalit og KEIM Soldalit-Grob.

Ved anvendelse af KEIM Contact-Plus med efterfølgende KEIM Soldalit-behandlinger, kan KEIM Contact-Plus ligeledes fortyndes med KEIM Soldalit-Fixativ, hvis det er nødvendigt. Derudover kan KEIM Soldalit-Fixativ anvendes som grunder på stærkt sugende underlag eller dele af områder, f.eks. reparationssteder.

3. Produktegenskaber

- Bindemiddelbasis: kombination af kiselol og vandglas (= "sol-silikat")
- Silikatisk
- Vejrbestandig
- UV-bestandig
- Ikke brændbar
- Diffusionsåben, ikke filmdannende, mikroporøs
- Indeholder ikke opløsningsmidler og blødgøringsmidler

Materialoespecifikationer:

Vægtfylde: ca. 1,03 g/cm³
Organisk andel: < 5%
pH-værdi: > 11

Farvenuance:

mælkeagtig, blålig.

Vigtigt:

Blanding med fremmede produkter frarådes. Dette gælder ligeledes for KEIM-produkter, der ikke er en del af KEIM Soldalit-systemet.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Underlaget skal være tørt, bæredygtigt, ikke afsmittende, rent og støvfrit. Løse dele af gamle malingslag fjernes enten mekanisk eller ved hjælp af højtryksspuling. Defekte steder behandles med et egnet reparationsmateriale i samme struktur. Sinterlag fjernes. Stærkt sugende flader grundes med KEIM Soldalit-Fixativ.

Anvendelse:

Som grunder:

KEIM Soldalit-Fixativ påføres ufortyndet.

Som fortynder i grundbehandlingen:

Som regel tilsættes op til ca. 5% KEIM Soldalit-Fixativ i grundbehandlingen: KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob eller KEIM Contact-Plus.

Som fortynder ved stærkt sugende underlag:

KEIM Soldalit-Fixativ blandes i grundbehandlingen med KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob eller KEIM Contact Plus, alt efter bundens sugsevne, op til maks. 10% (op til maks. 2,5 liter pr. 25 kg maling).

Luft- og underlagstemperatur > 5° C.



Forbrug:

Som grunder ca. 0,1 – 0,2 liter/m², alt efter bundens sugsevne.

Rengøring af værktøj:

Straks efter brug med rent vand.

5. Leveres i

Dunke med 5 liter og 20 liter.

6. Opbevaring

ca. 6 måneder, køligt og frostfrit, på et godt tillukket sted.

Vigtigt: Rester af produktet fra brudte emballager skal fyldes om på mindre emballager for at holde indholdet af luft i emballagen så lavt som muligt.

7. Mærkning

Ingen.

8. Transportmærkning

Ingen.

9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 06 02 99
Kun emballage, der er helt tømt, afleveres til genbrug.

10. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

Januar 2010.