



### 1. Produktbeskrivelse

KEIM Universalpuds er en renovering- og facadetyndlagspuds på kalkcementbasis med diverse tilsætningsstoffer og fiberarmering.

### 2. Anvendelsesområde

Renovering:

- af bæredygtig gammel puds (også kunstharpiks-puds)
- af bæredygtig gammel maling (også kunstharpiks- malinger)
- ud- og indvendigt
- af revner
- af problematiske områder
- med anvendelse af væv, partielt eller over hele flader (f.eks. KEIM armeringsvæv)

KEIM Universalpuds kan anvendes som underlag for efterfølgende påføringer med KEIM Silikatpuds eller KEIM Brillantpuds.

KEIM Universalpuds som dækkende puds kan påføres struktureret eller glat.

### 3. Produktegenskaber

Bindemiddelbasis kalk-hvidcement med calcitisk-tilslag og let-tilslag samt fiberarmering.

#### Materialoespecifikationer:

Kornstørrelse:	0 – 1,3 mm
Pulvervægtfylde:	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Vandoptagelse:	W2
Trykstyrke:	> 3,5 – 7,5 N/mm <sup>2</sup>
pH-værdi: (1000g/liter H <sub>2</sub> O)	ca. 12
Diffusionsmodstand:	μ~ 9

CE mærket iht. Pudsnorm: EN 998-1

### 4. Fremgangsmåde

#### Klargøring af underlag

Underlaget gås efter for bæredygtighed. Løse dele af gamle lag fjernes mekanisk eller med vandspuling.

#### Anvendelse:

Ved stærkt sugende underlag skal der forvandes.

Vandforbrug:

ca. 240 ml/kg (svarer til 6 liter / 25 kg sæk) med mixer eller blandingsmaskine.

Et eller flere lag, pr. lag min. ca. 4 mm og max. 10 mm pudstykkelse.

Ved opsætning af væv:

KEIM Universalpuds påføres, vævet trykkes ind (banerne skal overlappe med 10 cm), og

derefter påføres KEIM Universalpuds igen. Påføres som yderpuds struktureret eller glat.

På et ikke sugende pudsunderlag kan produktet først påføres glat efter en stabilisering med et ekstra tyndt lag.

#### Arbejdsbetingelser:

Under arbejdet og under udtøringsperioden må luft- og underlagstemperatur ikke ligge under + 5°C. KEIM Universalpuds påføres ikke i direkte sol eller på solopvarmede flader. Under og efter arbejdet beskyttes facaden mod vind og regn.

#### Tørretid:

1 dag/1 mm pudstykkelse, hvis et yderligere pudslag skal påføres.



## Efterfølgende behandlinger

Med dækkende pudser, f.eks. KEIM Silikatpuds eller KEIM Brillantpuds, er forarbejde ikke nødvendigt.

Med KEIM malinger: alle typer – til udvendig som til indvendig brug.  
Malebehandling kan følge efter 10 dage.

Nødvendigt forarbejde på udvendige overflader:

Behandling med KEIM Ætsevæske fortyndet med vand i forholdet 1:3.

Derefter skylles efter med rent vand.

## Forbrug:

ca. 1,1 kg/m<sup>2</sup> pr. 1 mm pudstykkelser.

## Rengøring af værktøjet:

Rengøres med vand straks efter brug.

## 5. Leveres i

Sække med 25 kg.

## 6. Opbevaring

Kan opbevares tørt og køligt, men frostfrit, og beskyttet mod fugtighed i originalemballage i 6 måneder.

## 7. Mærkning



Xi Lokalirriterende,

indeholder cement  
(lavt chromatinhold iht. TRGS 613)

- R38: Irriterer huden  
R41: Risiko for alvorlige øjenskader  
S2: Opbevares utilgængeligt for børn  
S24/25: Undgå kontakt med øjne og hud  
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes  
S37/39: Brug egnede beskyttelses-handsker og beskyttelses-briller/ansigtsskærm under arbejdet

## 8. Transportmærkning

Ingen.

## 9. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 10 13 99.  
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

## 10. Sikkerhedsoplysninger

Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.