



TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT[®]-LISCIO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Athenit-liscio er en brugsklar kalkfinspartelmasse på basis af læsket kalk, der har lagret i mindst 3 år, og rent hvidt græsk marmormel.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Athenit-liscio kan bruges indendørs til fuldspartling og til udbedring af små skader på max. 1 mm dybde. Olieholdige underlag er ikke egnede til påføring af KEIM Athenit-produkter.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Athenit-liscio er en fin kalkspartelmasse uden tilsætning af syntetiske bindemidler.

- Uden syntetiske bindemidler
- Uden opløsningsmidler
- Uden vegetabilisk harpiks
- Afspændt
- Ikke brændbar
- Ekstrem dampdiffusionsevne
- Miljøvenlig

Materialspecifikationer:

- Massefylde: ca. 1,80 g/cm³
- Dampdiffusionsmodstand: $S < 0,02$ m
- Maksimal korntørrelse: 0,1 mm

Sammensætning:

Vand, calciumhydroxyd, calciumcarbonater, naturlige kulhydrater, cellulose, sæbe, olie.

Farvetone:

Hvid

Kan tones med KEIM Athenit-coloranti op til 10% eller med KEIM dekorfarvepulver op til 3%.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlaget:

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og frit for støv og fedt. Til forbehandling af underlaget foretages en strukturudjævning grundspartling med KEIM Athenit-fino eller der grundes med KEIM Athenit-lucente, -forte eller -fondo.

Anvendelse:

Om nødvendigt fugtes underlaget let. KEIM Athenit-liscio påføres tyndt (ca. 0,5 mm) med et rustfrit glittebræt og trækkes glat efter afbinding, eller der påføres et yderligere lag vådt-i-vådt. Dette lag kan alt efter ønske igen trækkes glat med et glittebræt efter afbinding. Et for kraftigt tryk på glittebrættet ved aftrækning resulterer i metalafsmitning.

Forarbejdningsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> +5^{\circ}$ C

Forbrug:

Ca. 0,4 kg/m² ved 0,5 mm lagtykkelse. Den anførte række evne er en vejledende værdi. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes ved prøvestrygning på stedet.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 24 kg.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

EU affaldsnøgle Nr. 10 13 99

Emballage skal tømmes helt, inden den afleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.



Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

