



TEKNISK DATABLAD

# KEIM DESIGN-LASUR

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Lasur-koncentrat klar til brug. Koncentratet er baseret på sol-silikat iht. DIN 1062-1 og bruges sammen med KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ til at skabe laseringer med et kraftigt mineralsk look. KEIM Design-Lasur opfylder ligeledes DIN 18 363, afsnit 2.4.1, vedrørende silikatfarve.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Til laseringer indendørs og udendørs på KEIM silikatmaling.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

Med to eller tre påføringer af KEIM Design-Lasur – blandet i det ønskede forhold med KEIM Design-Base og/eller KEIM Design-Fixativ – er det muligt at opnå de fleste laseringseffekter. Grad af transparens farveintensitet afhænger af den valgte farvenuance og fortynding. Fortyndingsforhold fra 1:5 op til 1:20 (Design-Lasur og Design-Base) er afprøvet. Ved brug af KEIM Design-Base er lasuren lettere at påføre, sætter sig mindre og har en længere åbentid.

Overflader behandlet med KEIM Design-Lasur-System er:

- Fuldstændige lysfaste
- Vejrbestandig
- Modstandsdygtige over for miljømæssige påvirkninger
- Mineralsk matte

### Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: 1,2-1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Dampdiffusionsmodstand for vanddamp:  $sd < 0,01$  m
- $s_d$ -værdi:  $< 0,01$  m
- Farvepigmentets lysfasthed: ingen A1

### Farvenuance:

Iht. KEIM PALETTE EXCLUSIV, Avantgarde og monokrome nuancer D9001-D9012 (indendørs og udendørs), D9018-D9020 (kun indendørs) og D1001 ”guld”, D1002 ”sølv”,

D1003 ”kobber” og D1004 ”lava rød” (D1001 – 1004 kun udendørs).

### Klargøring af underlag:

Underlaget skal være støv- og fedtfrit, tørt og absorberende. Løse dele, snavs og gamle lag, der forringer vedhæftningen, skal fjernes. For at opnå et homogent underlag med optimal absorberingsevne bør underlaget klargøres med to strygninger af silikatfarve (helst med pensel).

### Lasering:

KEIM Design-Lasur blandes bedst med KEIM Design-Base til den ønskede grad af transparens. Alle fortyndingsforhold er mulige. Fortyndingsforhold fra 1:5 op til 1:20 er afprøvet.

Til meget tynde lasurer og lasering med tonefarver anbefales fortynding med KEIM Design-Fixativ.

Rør jævnlige i lasur-blandingen før og under arbejdet. Der må ikke tilsættes vand eller andre produkter.

Den klargjorte lasur-blanding påføres på kryds med en lasur-pensel (f.eks. den ovale KEIM Lasurpensel). Det er vigtigt at arbejde hurtigt vådt-i-vådt og bibeholde en våd kant.

### Bemærk:

Komponenterne i Design-Lasur-System, dvs. KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base og KEIM Design-Fixativ, kan blandes i det ønskede blandingsforhold. KEIM Design-Base giver en flot transparens, er let at arbejde med og har den optimale lagtykkelse. Med KEIM Design-Fixativ er det muligt at skabe højtransparente virkninger med tynde lagtykkelser.

### Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur:  $> 5^{\circ}$  C op til maks.  $30^{\circ}$  C.

Må kun anvendes på tørre overflader og i tørt vejr. Anvend ikke produktet i direkte sol, på solvarme underlag eller i kraftig blæst. Underlagene skal beskyttes mod regn, blæst og direkte sol efter påføringen.



### Forbrug:

Afhængigt af fortyndingsforholdet og pr. lag:

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> klargjort blanding af Design-Lasur og Design-Base.

Ca. 50 ml/m<sup>2</sup> blanding klar til brug af Design-Lasur og Design-Fixativ.

Den anførte værdi for forbrug er vejledende og afhænger af den ønskede påføringsmetode og underlaget. Præcise værdier kan kun opnås ved en prøve på stedet.

### Tørretid:

Der skal gå ca. 12 timer mellem påføringen af de enkelte lag.

### Rengøring af værktøj:

Rengør med vand straks efter brug.

## 5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 liter og 15 liter.

## 6. OPBEVARING

Opbevaringstiden er ca. 12 måneder køligt og frostfrit i ubrudt emballage. Luk altid omhyggeligt låget på brudt emballage. Beskyt mod varme og direkte sollys.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

## 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

