



TEKNISK DATABLAD

KEIM POROSAN[®]-TRASS-CEMENTPUDS

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Hydraulisk afbindende tørmørtel på basis af Trass-Cement, frostbestandigt Dolomitsand og tilslag.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

1. Som udkast (ikke dækkende).

KEIM Porosan-Trass-Cementpuds påføres som udkast, ikke dækkende. Den anvendes for at gøre forbindelsen mellem det ringe sugende murværk og KEIM Porosan-Trass-Saneringspuds eller KEIM Porosan-Udjævningspuds mere sikker.

2. Som spærre- eller sokkelpuds til hele flader.

KEIM Porosan-Trass-Cementpuds anvendes over hele flader under jorden. Sammen med KEIM Porosan-Tætningssvumning danner den, den lodrette tætning ud- og indvendig.

KEIM Porosan-Trass-Cementpuds kan også anvendes indtil 30 cm over jorden/gulvet som sokkelpuds på hele flader.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Kornstørrelse: 0 – 5 mm
- Hydraulisk hærdende
- God vedhæftning
- Mangesidig anvendelse
- Høj frostbestandighed
- Modstandsdygtig overfor vandsprøjt

Materialspecifikationer:

- Trykstyrke: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$
- Vanddampgennemtrængelighed μ : ca. 20
- Vandoptagelse: W 2
- Trækstyrke: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

1. Som udkast:

Den eksisterende puds hugges af indtil ca. 80 cm (meget vigtigt) over den synlige skadesgrænse.

Den afhuggede, saltholdige puds fjernes straks. Den møre fugemørtel udkradses til en dybde af min. 2 cm Møre sten udskiftes.

Murværket renses grundigt, tørt (f.eks. med stiv kost eller stålbørste), og derefter fjernes støv (f.eks. med trykluft).

2. Som spærre- og sokkelpuds på hele flader:

Hvis muligt, lægges murværket frit under jorden indtil fundament.

Anvendelse:

1. Som udkast:

1 sæk (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Cementpuds blandes med ca. 4,3 liter rent vand med røremaskine eller blandingsmaskine til en smidig masse. Blandingen kastes halvdækkende ud, manuelt eller maskinelt. Efter påføring skal murværket være synligt.

Den færdigblandede mørtel bør påføres inden for en time.

2. Som spærre- eller sokkelpuds til hele flader:

1 sæk (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Cementpuds blandes med ca. 3,6 liter rent vand med røremaskine eller blandingsmaskine til en smidig masse.

Blandingen kastes dækkende ud på hele fladen manuelt eller maskinelt. Derefter glattes fladen ud, og efter en vis hærkning struktureres overfladen under anvendelse af ganske lidt vand.

Total-pudstykkelser bør mindst være 1 cm.

Tørretid:

Tørretiden er afhængig af temperaturen i omgivelserne, blandingens konsistens og underlagets sugsevne, som regel ved:

udkast = 1-2 dage

spærre- eller sokkelpuds (hele flader) min. 2 dage, derefter kan der gås efter med KEIM Porosan-Tætningssvumning.



Temperaturer:

Arbejd ikke ved temperaturer under + 5°C.

Arbejd ikke ved forventet nattefrost.

Forbrug:

Udkast:

1 sæk med 25 kg indhold = ca. 18 liter vådmørtel.

1 sæk = ca. 5 m² halvdækkende udkast.

Sokkelpuds (hele flader):

1 sæk med 25 kg indhold = ca. 15 liter vådmørtel.

1 sæk = ca. 1,6 m² sokkel-/spærrepuds ved 1 cm lagtykkelse.

5. LEVERINGSFORM

Sække med 25 kg. 42 sække pr. palle = 1,05 t.

6. OPBEVARING

Kan opbevares tørt (på trærist) i 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 17 01 01

Hæld ikke produktet i kloakken.

Evt. rester hærdes med vand og afleveres på godkendt affaldsplads. Tomme sække skal bortskaffes iht. Gældende myndighedsforeskrifter.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Det mineralske bindemiddel, kalk og cement, virker alkalisk. Derfor bør øjne og hud beskyttes under arbejdet, ligesom omgivelser, der ikke skal behandles. Evt. stænk fjernes med det samme med rigeligt vand.

Opbevares utilgængeligt for børn.,

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

