



TEKNISK DATABLAD

KEIM TURADO 0.3

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Turado 0.3 er en mineralsk kalk- cement finpuds til inden- og udendørs brug; den er egnet til mindre, plane, finfiltsede overflade. KEIM Turado 0.3 svarer til mørtelgruppe GP CS III iht. DIN EN 998-1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Turado 0.3 kan anvendes universelt på bæredygtige mineralske underlag og gammelt puds i mørtelgruppe CS II, CS III og CS IV, kunstharpiksbaseret maling og puds såvel inden- som udendørs. KEIM Turado 0.3 er egnet til mindre flader i udendørsområder som på gesims, i lysninger og indramninger omkring døre og vinduer samt i sokkelområder. KEIM Turado 0.3 er særligt velegnet til filtsning, der kan opnås en meget fin overfladestruktur. Ikke egnet til plastelastiske og forsæbningsbare underlag.

3. PRODUKTEGENSKABER

- naturhvid
- optimeret til filtsning
- meget fin overfladestruktur
- afbinding med få spændinger
- ideel til detaljeudbedring, f.eks. gesims og lysninger

Materialeoplysninger:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Trykstyrke: | CS III |
| - Kornstørrelse: | ca. 0,3 mm |
| - Farvenuance: | naturhvid |
| - Kapillær vandoptagelse: | W2 (iht. EN 998-1) |
| - Vanddampermeabilitet: | $\mu \leq 15$ |

4. BRUGERVEJLEDNING

Underlagsklargøring og -behandling

Kontrollér underlag for bæreevne. Fjern løse fragmenter fra gamle belægninger mekanisk eller med højtrykspuler. Fjern skillemidler som f.eks. olierester på betonoverflader. Udjævn først stærke ujævnheder med KEIM Turado.

Forarbejdning:

Blanding:

KEIM Turado 0.3 (25 kg) blandes med ca. 7,0 – 7,25 ltr. rent vand med pisker til en forarbejdningsrigtig og klumpfri konsistens, hvorefter blandingen skal hvile lidt før brug. Bearbejdningstiden er, alt efter vejrlig, ca. 40 minutter. Materiale der allerede er stivnet må under ingen omstændigheder blandes med vand igen. Påføringen kan foretages manuelt, med pudspumpe eller med pudsemaskine.

Lagtykkelse:

Bearbejdning i et eller to lag. Min. 3 mm og max 5 mm lagtykkelse.

Armering:

Til heldækkende påføring eller reparation påføres KEIM Turado 0.3 i ensartet lagtykkelse på underlaget og planes ud. Armeringsnettet opsættes i baner og indlejres med en bredspartel. Vævet overspartles efter indlejring vådt-i-vådt med KEIM Turado 0.3 til fuld dækning.

Slutpuds:

Ved anvendelse som slutpuds kan der filtses med et let opfugtet skumbæret.

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm pudstykkelser.

Særlige anvisninger:

Det frisk påførte KEIM Turado 0.3 skal beskyttes mod for hurtig udtørring og mod slagregn. Spartlingen bør ikke udføres i direkte sollys eller ved kraftig blæst. Under bearbejdnings- og tørrefasen må underlagets og omgivelsernes temperatur ikke komme under +5°C. Må ikke blandes med andre produkter. Før påføring af slutpuds skal en hviletid på 1 dag pr. mm tykkelse overholdes. Før overfladen males, skal en hviletid på 10 dage overholdes. Rengøring af værktøj med vand.

5. LEVERINGSFORM

25 kg-sække.



6. OPBEVARING

Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i originalemballage. Holdbarhed ca. 12 mdr.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 17 01 01.

Restmængde hærdes op med vand og bortskaffes som byggeaffald. Tømte sække afleveres til genvinding.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Giscode: ZP1

Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn. Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk