



TEKNISK DATABLAD

KEIM UNIVERSALPUDS 1,3 mm

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Universalpuds er en renovering- og facadetyndlagspuds på kalkcementbasis med diverse tilsætningsstoffer og fiberarmering.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Renovering:

- af bæredygtig gammel puds (også kunstharpikspuds)
- af bæredygtig gammel maling (også kunstharpiksmalinger)
- ud- og indvendigt
- af revner
- af problematiske områder
- med anvendelse af væv, partielt eller over hele flader (f.eks. KEIM armeringsvæv)

KEIM Universalpuds kan anvendes som underlag for efterfølgende påføringer med KEIM Silikatpuds eller KEIM Brillantpuds.

KEIM Universalpuds som dækkende puds kan påføres struktureret eller glat.

3. PRODUKTEGENSKABER

Bindemiddelbasis kalk-hvidcement med calcitisk-tilslag og let-tilslag samt fiberarmering.

Materialspecifikationer:

Kornstørrelse:	0 – 1,3 mm
Pulvervægtfylde:	1,35 g/cm ³
Vandoptagelse:	W2
Trykstyrke:	> 3,5 – 7,5 N/mm ²
pH-værdi: (1000g/liter H ₂ O)	ca. 12
Diffusionsmodstand:	μ~ 9

CE mærket iht. Pudsnorm: EN 998-1

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget gås efter for bæredygtighed. Løse dele af gamle lag fjernes mekanisk eller med vandspuling.

Anvendelse:

Ved stærkt sugende underlag skal der forvandes.

Vandforbrug:

ca. 240 ml/kg (svarer til 6 liter / 25 kg sæk) med mixer eller blandingsmaskine.

Et eller flere lag, pr. lag min. ca. 4 mm og max. 10 mm pudstykkelse.

Ved opsætning af væv:

KEIM Universalpuds påføres, vævet trykkes ind (banerne skal overlappe med 10 cm), og derefter påføres KEIM Universalpuds igen. Påføres som yderpuds struktureret eller glat.

På et ikke sugende pudsunderlag kan produktet først påføres glat efter en stabilisering med et ekstra tyndt lag.

Arbejdsbetingelser:

Under arbejdet og under udtørningsperioden må luft- og underlagstemperatur ikke ligge under + 5°C. KEIM Universalpuds påføres ikke i direkte sol eller på solopvarmede flader. Under og efter arbejdet beskyttes facaden mod vind og regn.

Tørretid:

1 dag/1 mm pudstykkelse, hvis et yderligere pudslag skal påføres.

Efterbehandling:

Med dækkende pudser, f.eks. KEIM Silikatpuds eller KEIM Brillantpuds, er forarbejde ikke nødvendigt.

Med KEIM malinger: alle typer – til udvendig som til indvendig brug. Malebehandling kan følge efter 10 dage.

Nødvendigt forarbejde på udvendige overflader:

Behandling med KEIM Ætsevæske fortyndet med vand i forholdet 1:3. Derefter skylles efter med rent vand.

Forbrug:

Ca. 1,1 kg/m² pr. mm pudstykkelse

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.



5. LEVERINGSFORM

Sække med 25 kg.

6. OPBEVARING

Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i originalemballage. Holdbarhed 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 17 01 01

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

