



TEKNISK DATABLAD

KEIM INNOTOP®-GROB

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Innotop-Grob er en brugsklar, slæmmende sol-silikat grundmaling til indendørsbrug iht. DIN EN 13 300 (opfylder også kravene iht. DIN 18363 afsnit 2.4.1).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Innotop-Grob kan påføres som grunder på alle almindelige indendørs vægge og lofter. Produktet er ikke egnet til flader med saltudblomstringer, lakerede flader og træ.

3. PRODUKTEGENSKABER

- virkeligt god dækkeevne
- økonomisk i brug
- høj diffusionsevne
- ikke brændbar
- ringe overfladespænding
- fri for opløsningsmidler og blødgørere
- uden tilsætning af konserveringsmidler
- sundhedsmæssigt ufarlig

Materialeoplysninger:

- org. andel: < 5 %
- specifik massefylde: ca. 1,4 - 1,8 g/cm³
- pH-værdi: ca. 11
- diffusionsækvivalent luftlagstykkelse: $s_d < 0,01 \text{ m}$
(Svarer til vanddampdiffusionstæthed: $V > 2000 \text{ g/m}^2\text{d}$)

Farvetoner:

Råhvid - kan ikke leveres tonet

4. BRUGERVEJLEDNING

Underlagsklargøring og -behandling:

Overfladen skal være bæredygtig, fastsiddende, tør, ren, støv- og fedtfri. Temperatur for overflade og luft under påføring og tørring > 5 °C.

Til gipsspartlede områder er forbehandling ikke påkrævet.

En optimering af de efterfølgende lags overflade-homogenitet, især ved vanskelige lysforhold, kan opnås via en forbehandling med KEIM Soldalit-Fixativ.

Ved forhold med strejflys skal man være opmærksom på en tilpasset klargøring af underlaget, egnet værktøj og øget omhu ved bearbejdningen.

KEIM Innotop-Grob kan blandes med KEIM Innotop i ethvert forhold.

Forarbejdning:

KEIM Innotop-Grob kan stryges, rulles eller sprøjtes på (dyse 443; yderligere informationer, se TD om Airless-teknik). Fortynding sker kun med vand.

Grunding:

10 ltr. KEIM Innotop-Grob fortyndes med 1,0 ltr. rent vand.

Slutbehandling:

KEIM Innotop ufortyndet.

Tørretider:

Mellem lagene kræves en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

På glat underlag skal der ved en påføring bruges ca. 0,15 ltr. KEIM Innotop-Grob pr. m². Forbruget er afhængigt af underlag og forarbejdningsform. Det faktiske forbrug findes ved hjælp af en prøveflade.

Rengøring af værktøj:

Rengøres omgående med vand efter brug.

5. LEVERINGSFORM

2,5 ltr., 5 ltr. og 12,5 ltr. spande.

6. OPBEVARING

12 måneder, køligt, frostfrit, uåbnet.

Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.



7. BORTSKAFFELSE

EU- Affaldskode 08 01 12.

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Giscode: BSW10

Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik o.lign.) beskyttes ved passende foranstaltninger. Stænk på omgivende flader skal omgående opløses med vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn. Under behandling og tørring skal der sørges for grundig udluftning.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Se EU-sikkerhedsdatablade.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk